Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Montants porteurs extérieur arc supérieur en tube rond d'acier galvanisé ? 40 x 1,5 mm, avec barres transversales en tube rond d'acier galvanisé ? 25 x 1,5 mm ornée d'un élément décoratif.

Barrière de ville en acier galvanisé h14066

Barrière de sécurité en acier galvanisé avec élément décoratif, idéale pour délimiter et valoriser les espaces urbains. Couleur : gunmetal.

Barrière en acier galvanisé avec un élément décoratif, idéale pour délimiter et valoriser les espaces urbains, les propriétés publiques et les espaces privés.

Structure :

- Montants porteurs et arceau supérieur en tube rond d'acier galvanisé Ø 40x1,5 mm
- Traverses de raccordement horizontales en tube rond d'acier galvanisé
- Traverse interne en tube rond d'acier galvanisé, ornée d'un élément décoratif.

Fixation :

Alternatives disponibles :

- Par extension des poteaux de soutien dans la sous-structure.

Dimensions :

- Hauteur au-dessus du sol : 105 cm
- Largeur totale : 100 cm
- Partie à enterrer : 20 cm
- Poids : 15,5 kg

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 1000.0000
- **Hauteur en mm** 1050.0000
- **fixation** à enterrer

Traitement anticorrosion et finition :

- Prétraitement : Avant d'être peint, l'article est prétraité par lavage au pistolet avec des liquides dégraissants spéciaux. Après le lavage, l'objet à peindre est séché pendant 15 minutes dans une étuve.
- Traitement anticorrosion : Afin d'assurer une protection adéquate contre les agents atmosphériques, l'article est soumis à un premier cycle de peinture à l'aide d'un apprêt anticorrosion en poudre anticorrosive à base de résines époxydiques et de pigments spéciaux.
- Première cuisson (anticorrosion) : L'objet traité avec l'apprêt anticorrosion subit une première cuisson de 15 minutes à une température de 180°C. Pendant cette phase, l'anticorrosif se polymérise et forme une couche d'une épaisseur d'environ 60 microns.
- Vernissage : L'article est soumis à un cycle final de peinture avec une poudre à base de résine polyester thermodurcissable de couleur "gunmetal". La peinture est réalisée à l'aide d'un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, en formant une épaisseur minimale de 60 microns.
- Cuisson finale : La pièce peinte est soumise à une cuisson finale de 20 minutes à une température de 160°C.

Barrière de ville en acier galvanisé h14066

DIMENSIONI

Altezza fuori terra cm. 105;

Larghezza totale cm. 100;

Parte da interrare cm. 20;

Peso kg. 15,5.



Barrière de ville en acier galvanisé h14066

Longueur mm: 407 mm
Hauteur mm: 399 mm
Fixation: da interrare